

sikkens

DECORATIVI



STUCCO ANTICO®

FINITURA ALL'ACQUA A EFFETTO SPATOLATO VENEZIANO O ENCAUSTO



*“Il colore
è ovunque,
basta saperlo
cercare”.*



CONFERISCE AL MURO UN PREGEVOLE EFFETTO DECORATIVO DALL'ANTICO FASCINO.

La finitura a stucco, così come riproposta da SIKKENS, era già nota dall'antichità, ma ha conosciuto il suo massimo splendore nel '700 veneziano.

Questa lavorazione veniva eseguita solo da alcuni artigiani artisti che mescolavano, a volte in modo improprio ma guidati dalla lunga esperienza, caolini, terre naturali, olii, cere ecc. fino a ottenere un impasto che, opportunamente lavorato, conferiva al muro pregevoli effetti decorativi.

Sikkens ripresenta questa nobile finitura in una versione che tiene conto delle attuali tecnologie senza nulla togliere all'antico fascino: STUCCO ANTICO, prodotto decorativo per interni, per ottenere una finitura a stucco nelle due classiche versioni: "Spatolato Veneziano" o "Encausto".

FINITURA PER STUCCO ANTICO®

Nei casi in cui si desideri migliorare la resistenza della superficie finita a stucco (resistenza meccanica e lavabilità) si può utilizzare, come mano finale, FINITURA PER STUCCO ANTICO. Si tratta di un trasparente incolore a base di resine acriliche all'acqua.

Il prodotto si presenta con una viscosità elevata, di consistenza pastosa, così da poter essere utilizzato tal quale a spatola. L'applicazione viene eseguita con la stessa tecnica dello STUCCO ANTICO (Spatolato Veneziano) con spatole di dimensioni di 12 cm. FINITURA PER STUCCO ANTICO non altera l'aspetto originale dell'effetto.

**Da sempre Sikkens rispetta l'ambiente,
perché sa che l'unico colore giusto per la Terra è il verde.**



SIKKENS

STUCCO ANTICO

COLORI BASE



COLORI DERIVATI 1:4



COLORI DERIVATI 1:20



892 PER GRIGI



FINITURA AD EFFETTO ENCAUSTO.

Ripropone la vecchia finitura che si otteneva applicando la calce su intonaco fine, che veniva poi trattata con cere passate con ferro caldo per maggior protezione.

Oggi è possibile riprodurre questo effetto con STUCCO ANTICO sia partendo da intonaco civile sia da gesso trattato con FEINPUTTZ nel colore desiderato.

Si effettuano tre rasate successive di STUCCO ANTICO carteggiando fra una passata e l'altra. L'ultima rasata deve essere lisciata con la spatola metallica per ottenere una superficie lucida.

896 1:20 SU FEINPUTTZ F2.35.75



sikkens

STUCCO ANTICO



895 1:20 SPATOLATO VENEZIANO (ambientato)

sikkens

STUCCO ANTICO



891 1:4 SPATOLATO VENEZIANO

Ambientazioni (slideshow)



892 1:20 ENCAUSTO (ambientato)

SIKKENS

STUCCO ANTICO

COLORI BASE



COLORI DERIVATI 1:4



COLORI DERIVATI 1:20



890 PER ROSATI

894 PER BEIGE

894 PER GIALLI



SIKKENS

STUCCO ANTICO

COLORI BASE



COLORI DERIVATI 1:4



COLORI DERIVATI 1:20



895 PER BRUNI

891 PER AZZURRI

893 PER VIOLETTI

FINITURA AD EFFETTO SPATOLATO VENEZIANO.

È la classica finitura a stucco. Si ottiene con STUCCO ANTICO applicato con la spatola flessibile dopo la preparazione del supporto con FONDO PER STUCCO ANTICO.

In questa cartella presentiamo 21 colori di Stucco Antico: 7 colori base, 7 colori derivati 1:4 e 7 colori derivati 1:20.



896 1:20 SU FEINPUTZ F2.35.75



STUCCO ANTICO®

Stucco a finire per realizzare effetti altamente decorativi su superfici interne.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Composizione: a base di resine sintetiche, leganti vegetali e cariche con distribuzione granulometrica ottimale.

Secco resina sul secco totale: 9,3% in peso.

Peso specifico medio: 1,80 Kg/L

Resa: 6 m²/L per l'effetto Spatolato Veneziano. 2,5 m²/L per l'effetto Encausto.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.

Temperatura di applicazione: 5 - 30 °C

Resistenza all'acqua: il prodotto non è lavabile. Per migliorarne la resistenza si consiglia l'applicazione di FINITURA PER STUCCO ANTICO.

Comportamento al fuoco: Classe 1 (certificato n° 322 del 30.01.91 rilasciato dal-

l'Istituto di Ricerche e Collaudi Masini di Rho).

Conservazione: in confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Metodo di applicazione: con spatole metalliche.

Diluizione: pronto all'uso.

Compatibilità: con nessun tipo di prodotto in quanto eventuali miscele altererebbero le qualità del prodotto.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura".

FINITURA AD EFFETTO SPATOLATO VENEZIANO:

- Uniformare il fondo con due rasate di FONDO per STUCCO ANTICO nella stessa tinta dello STUCCO ANTICO
- Carteggiare a secco con carta abrasiva fine n° 180 - 220
- Applicazione di una prima mano a piccoli

colpi di spatola incrociati di STUCCO ANTICO

- Carteggiare leggermente con carta abrasiva n° 320
- Applicazione di una seconda mano a piccoli colpi di spatola incrociati di STUCCO ANTICO

FINITURA AD EFFETTO ENCAUSTO:

- Applicazione con spatola in acciaio di una mano di FEINPUTTZ nel colore desiderato, ma con intensità maggiore rispetto allo STUCCO ANTICO, lasciandolo a finire con quella in plastica
- Applicazione con spatola in acciaio di tre rasate successive di STUCCO ANTICO, carteggiando fra una ripresa e l'altra

N.B. Nel caso di finiture con colori molto chiari, si consiglia di effettuare la preparazione del fondo con due rasate di FONDO PER STUCCO ANTICO bianco. Per finiture con colori intensi il fondo può essere preparato con FONDO PER STUCCO ANTICO nel colore con una tonalità leggermente più chiara della finitura.

FONDO PER STUCCO ANTICO®

Fondo riempitivo di preparazione per interni per finiture con STUCCO ANTICO.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Composizione: resina acrilica in dispersione acquosa e cariche selezionate.

Secco resina sul secco totale: 8%

Peso specifico medio: 1,80 Kg/L

Resa: 1,8 - 3,6 m²/L

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.

Conservazione: in confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo.

Metodo di applicazione: a spatola.

Diluizione: pronto all'uso.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"

- Applicazione di 1 o 2 rasate di FONDO PER STUCCO ANTICO fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e coperta
- Carteggiare con carta abrasiva n° 180 - 220
- Applicazione delle due mani finali di STUCCO ANTICO, seguendo le modalità previste nella relativa scheda tecnica

FINITURA PER STUCCO ANTICO®

Finitura trasparente satinata all'acqua per STUCCO ANTICO.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Composizione: costituito da resina acrilica tixotropica in dispersione acquosa.

Secco resina sul secco totale: 9,3%

Peso specifico medio: 1,03 Kg/L

Resa: 30 m²/L per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti, nonché al sistema di applicazione adottato.

Conservazione: in confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo.

Altre proprietà: di facile applicazione, inodore e di rapida essicazione.

Migliora le proprietà meccaniche dello STUCCO ANTICO tanto da renderlo idrorepellente, lavabile e facile da pulire.

Aumenta la resistenza allo sporco e la sua applicazione corretta non altera l'aspetto finale dello STUCCO ANTICO.

Metodo di applicazione: con spatole.

Diluizione: pronto all'uso.

Temperatura di applicazione: 8 - 30 °C

Essiccazione: indurito dopo circa 3 ore in condizioni normali.

Pulizia attrezzi: con acqua.

TIMBRO

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2WIN) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE
Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente
Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170

Numero Verde
800 826 169

www.sikkens.it
servizio.clienti@akzonobel.com